

Tooteleht

BauderTHERMOFOL U 15

Helehall

PVC-P katusemembraan



Toote kirjaldus	PVC-P baasil polüesterarmeeringuga ühekihiline katusemembraan	
Kasutusala	Mehaaniliselt kinnitav või ballastiga koormatav (nt haljaskatused või killustikuga ballast) lamekatusesüsteemide ühekihiline katusekate.	
Pinnakate	Peal:	Helehall, RAL 7035
	All:	Must
Armeeringu tüüp ja kaal	Polüesterarmeering (PES)	
Artikli number	6115 0000	



Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Nähtavad defektid	EN 1850-2	-	puuduvad
Pikkus	EN 1848-2	m	20(-0/+5%)
Laius	EN 1848-2	m	1,5(-0,5/+1%)
Sirgus	EN 1848-2	mm	<30
Tasasus	EN 1848-2	mm	<10
Kaal pinnaühiku kohta	EN 1849-2	kg/m ²	1,8(-5/+10%)
Paksus	EN 1849-2	mm	1,5(-5/+10%)
Veekindlus	EN 1928 - B	-	läbitud
Väline tuletundlikkus	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1)*, B _{ROOF} (t2)** , B _{ROOF} (t3)**
Tuletundlikkus	EN 13501-1	Klass	E
Liitekohtade koormiskindlus	EN 12316-2	N/50mm	≥200
Liitekohtade löikekindlus	EN 12317-2	N/50mm	≥600
Tõmbetugevus, piki	EN 12311-2 A	N/50mm	≥1000
Tõmbetugevus, risti	EN 12311-2 A	N/50mm	≥1000
Pikenemine, piki	EN 12311-2 A	%	≥19
Pikenemine, risti	EN 12311-2 A	%	≥19
Torketugevus, kõva aluspind	EN 12691	mm	≥400
Torketugevus, pehme aluspind	EN 12691	mm	≥700
Vastupidavus staatilisele koormusele, kõva aluspind	EN 12730	kg	≥20
Vastupidavus staatilisele koormusele, kõva aluspind	EN 12730	kg	≥20
Rebenemiskindlus, piki	EN 12310-2	N	>200
Rebenemiskindlus, risti	EN 12310-2	N	>200



Teavitatud asutus: MFPA Leipzig, 0800
EN 13956 : 2012, EN 13967 : 2012

Tooteleht

BauderTHERMOFOL U 15

Helehall

PVC-P katusemembraan



Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Juurekindlus	EN 13948/FLL	-	läbitud
Mõõtmete täpsus	EN 1107-2	%	≤0,3
Paindlikkus madalal temperatuuril	EN 495-5	°C	≤ -30
Vastupidavus UV kiirgusele	EN 1297	-	Läbitud, klass 0 (> 5000 h)
Veekindluse vastupidavus peale kunstlikku vanandamist	EN 1296 - EN 1928 (B 24h/60kpa)	-	läbitud
Veekindluse vastupidavus peale kokkupuudet kemikaalidega	EN 1847 - EN 1928 (B 24h/60kpa)	-	läbitud
Vastupidavus rahele, kõva aluspind	EN 13583	m/s	≥24
Vastupidavus rahele, pehme aluspind	EN 13583	m/s	≥39
Veeauru läbilaskvus	EN 1931	-	20000 (±30%)
Naelavarre test	EN 12310-1	N	> 300

* testitud süsteemis

** testitud eraldi PIR, EPS, min.vill soojustusel

Märkus

BauderTHERMOFOL U kuulub FM Global poolt heakskiidetud katusesüsteemide koosseisu.

Ladustamine

Hoidke ühekihilisi membraane puhastes ja kuivades tingimustes. Jätke membraan kuni paigaldamiseni originaalpakendisse, et vähendada liite aktiveerimise/puhastamise vajadust.

Kaubaaluse suurus

Alusel 16 rulli / 480m²

Utiliseerimine

Ei ole ohtlik jääde. Järgige kohalikke ametlike eeskirju. Jäätmekood 170203

Lisainformatsioon

Kõige värskemad dokumendid, brošüürid, paigaldusjuhised jne, on saadaval internetis aadressil www.bauder.eu



Teavitatud asutus: MFPA Leipzig, 0800
EN 13956 : 2012, EN 13967 : 2012