


# Tooteleht

## BauderFLEX G4E

### Katuse aluskiht



<b>Toote kirjaldus</b>	Elastomeeriga modifitseeritud bituumenrullmaterjal, millel on standardist kõrgemad jõudlusnäitajad. Gaasipõletiga paigaldatav.		
<b>Kasutusala</b>	Aluskiht mitmekihilises lamekatusesüsteemis.		
<b>Pinnakate</b>	Peal:	Vilgukivi, mica	
	All:	Termosulav polüetüleen	
<b>Armeeringu tüüp ja kaal</b>	Klaaskangas 200 g/m <sup>2</sup>		
<b>Artikli number</b>	1740 0000		

Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Pikkus	EN 1848-1	m	5
Laius	EN 1848-1	m	1
Paksus	EN 1848-1	mm	4
Paindlikkus madalal temperatuuril, peal	EN 1109	°C	≤-30
Paindlikkus madalal temperatuuril, all	EN 1109	°C	≤-30
Kuumuskindlus, peal	EN 1110	°C	≥110
Kuumuskindlus, all	EN 1110	°C	≥110
Maksimaalne tõmbejõud, piki	EN 12311-1	N/50mm	≥1200
Maksimaalne tõmbejõud, risti	EN 12311-1	N/50mm	≥1200
Pikenemine max. Tõmbejõul, piki	EN 12311-1	%	≥2
Pikenemine max. Tõmbejõul, risti	EN 12311-1	%	≥2
Sirgus	EN 1848-1	mm/10m	<20
Veekindlus	EN 1928	-	läbitud
Tuletundlikkus	EN 13501-1	Klass	E
Väline tuletundlikkus <sup>a)</sup>	CEN/TS 1187	-	B <sub>ROOF</sub> (t1), B <sub>ROOF</sub> (t1 45°), B <sub>ROOF</sub> (t4)
Radoonitihedus (vastavalt katsearuandele A19-18)	-	-	läbitud
Koorumiskindlus	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Nihketugevus	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Torketugevus	EN 12691	mm	NPD
Vastupidavus staatilisele koormusele	EN 12730	kg	NPD
Mõõtmete täpsus	EN 1107-1	%	NPD
Vastupidavuse omadused	EN 1109	°C	NPD

<sup>a)</sup> testitud süsteemides

NPD = toimivust pole deklareeritud – status quo: 1222



Teavitatud asutus: GPB, 1724  
EN 13707, EN 13969

Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart  
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300  
www.bauder.de

Bauder jätab endale õiguse neid andmeid eelneva teavitamata uuendada. Printimisel või salvestamisel ei ole see dokument kontrollitud. Toote kasutamiseks kontrollige alati uusimate versioonide olemasolu Bauderi veebilehelt: [www.bauder.eu](http://www.bauder.eu)  
Toote sobivuse ja vastavuse tagamiseks kehivatele juhenditele, eeskirjadele, seadustele, projektinõuetele, spetsifikatsioonidele ja paigaldustehnikatele tuleb selle toote ettenähtud kasutamist Bauderiga konsulteerida.

# Tooteleht

## BauderFLEX G4E

### Katuse aluskiht



<b>Märkus</b>	Kui seda membraani kasutatakse pealiskihina, peab see olema piisavalt kaitstud kõva pinnasega, et kaitsta membraani UV-kiirguse kahjuliku mõju eest. Ei tohi kasutada UV-kiirguse käes.
<b>Ladustamine</b>	Bituumenrulle tuleb ladustada ja transportida püstasendis ning kaitsta UV-kiirguse, niiskuse ja kuumuse eest. Temperatuurivahemik ladustamisel +5°C kuni +30°C
<b>Kaubaaluse suurus</b>	Alusel 30 rulli / 150m <sup>2</sup>
<b>Utiliseerimine</b>	Bituumenjäätmel on ehitusjäätme. Euroopa Jäätmekataloogi jäätmekood 17 03 02 "Tõrvavaba bituumen"
<b>Lisainformatsioon</b>	Kõige värskemad dokumendid, brošüürid, paigaldusjuhised jne, on saadaval internetis aadressil <a href="http://www.bauder.eu">www.bauder.eu</a>



Teavitatud asutus: GPB, 1724  
EN 13707, EN 13969