

Tooteleht

BauderFLEX TA 600

Katuse eralduskiht



Toote kirjeldus	Elastomeeriga modifitseeritud bituumenmembraan		
Kasutusala	Eraldus- ja kompensatsioonikiht mitmekihilises lamekatuse hüdroisolatsioonisüsteemis. Membraani saab kasutada puitlaudisel või vanadel hüdroisolatsioonisüsteemidel. Lahtiselt aluspinnale lahtirullituna ja mehaaniliselt kinnitatud, et uus hüdroisolatsioonisüsteem olemaolevast konstruktsioonist eraldada.		
Pinnakate	Peal:	Termosulav polüetüleen	
	All:	Fliis	
Armeeringu tüüp ja kaal	Polüesterfliis 140 g/m ²		
Artikli number	1794 0000		

Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Pikkus	EN 1848-1	m	15
Laius	EN 1848-1	m	1
Paksus	EN 1848-1	mm	2
Paindlikkus madalal temperatuuril, peal	EN 1109	°C	≤-20
Paindlikkus madalal temperatuuril, all	EN 1109	°C	≤-20
Kuumuskindlus, peal	EN 1110	°C	≥100
Kuumuskindlus, all	EN 1110	°C	≥100
Maksimaalne tõmbejõud, piki	EN 12311-1	N/50mm	≥550
Maksimaalne tõmbejõud, risti	EN 12311-1	N/50mm	≥300
Pikenemine max. Tõmbejõul, piki	EN 12311-1	%	≥20
Pikenemine max. Tõmbejõul, risti	EN 12311-1	%	≥20
Sirgus	EN 1848-1	mm/10m	<20
Veekindlus	EN 1928	-	läbitud
Tuletundlikkus	EN 13501-1	Klass	E
Väline tuletundlikkus ^{a)}	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1)
Koorumiskindlus	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Nihketugevus	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Torketugevus	EN 12691	mm	NPD
Vastupidavus staatilisele koormusele	EN 12730	kg	NPD
Mõõtmete täpsus	EN 1107-1	%	NPD
Vastupidavuse omadused	EN 1109	°C	NPD

^{a)} testitud süsteemides

NPD = toimivust pole deklareeritud – status quo: 1222



Teavitatud asutus: GPB, 1724
EN 13707

Tooteleht

BauderFLEX TA 600

Katuse eralduskiht



Märkus	See membraan ei ole hüdroisolatsioon ja seda ei saa kasutada ajutise veetõkkena ilma lisameetmeteta.
Ladustamine	Bituumenrulle tuleb ladustada ja transportida püstasendis ning kaitsta UV-kiirguse, niiskuse ja kuumuse eest. Temperatuurivahemik ladustamisel +5°C kuni +30°C
Kaubaaluse suurus	Alusel 20 rulli / 300m ²
Utiliseerimine	Bituumenjäätmel on ehitusjäätme. Euroopa Jäätmekataloogi jäätmekood 17 03 02 "Tõrvavaba bituumen"
Lisainformatsioon	Kõige värskemad dokumendid, brošüürid, paigaldusjuhised jne, on saadaval internetis aadressil www.bauder.eu



Teavitatud asutus: GPB, 1724
EN 13707