

Tooteleht

BauderTHERMOFOL D 18

Helehall

PVC-P katusemembraan detailidele



Toote kirjaldus	PVC-P baasil armeeringuta ühekihiline katusemembraan, väga elastne	
Kasutusala	Ühekihiline katusekate detailide vormistamiseks	
Pinnakate	Peal:	Helehall, RAL 7035
	All:	Tumehall
Armeeringu tüüp ja kaal	Armeeringuta	
Artikli number	6101 0150	



Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Nähtavad defektid	EN 1850-2	-	puuduvad
Pikkus	EN 1848-2	m	10(-0/+5%)
Laius	EN 1848-2	m	1,5(-0,5/+1%)
Sirgus	EN 1848-2	mm	<30
Tasasus	EN 1848-2	mm	<10
Kaal pinnaühiku kohta	EN 1849-2	kg/m ²	2,2(-5/+10%)
Paksus	EN 1849-2	mm	1,8(-5/+10%)
Veekindlus	EN 1928 - B	-	läbitud
Väline tuletundlikkus*	CEN/TS 1187	-	NPD
Tuletundlikkus	EN 13501-1	Klass	E
Liitekohtade koorumiskindlus	EN 12316-2	N/50mm	≥200
Liitekohtade löikekindlus	EN 12317-2	N/50mm	≥450
Tõmbetugevus, piki	EN 12311-2 B	N/mm ²	≥13
Tõmbetugevus, risti	EN 12311-2 B	N/mm ²	≥13
Pikenemine, piki	EN 12311-2 B	%	≥300
Pikenemine, risti	EN 12311-2 B	%	≥300
Rebenemiskindlus, piki	EN 12310-2	N	>150
Rebenemiskindlus, risti	EN 12310-2	N	>150
Möötmete täpsus	EN 1107-2	%	≤2
Paindlikkus madalal temperatuuril	EN 495-5	°C	≤ -30
Vastupidavus UV kiirgusele	EN 1297	-	Läbitud, klass 0 (> 5000 h)
Veeauru läbilaskvus	EN 1931	-	20000 (±30%)

* testitud süsteemides

NPD = toimivust pole deklareeritud – status quo: 0624

Tooteleht

BauderTHERMOFOL D 18

Helehall

PVC-P katusemembraan detailidele



Märkus	BauderTHERMOFOL D standardpaksus on 1,8 mm, mis vastab membraanide minimaalsele paksusele igas rakenduses.
Ladustamine	Hoidke ühekihilisi membraane puhastes ja kuivades tingimustes. Jätke membraan kuni paigaldamiseni originaalpakendisse, et vähendada liite aktiveerimise/puhastamise vajadust.
Kaubaaluse suurus	Alusel 25 rulli / 375m ²
Utiliseerimine	Ei ole ohtlik jääde. Järgige kohalikke ametlike eeskirju. Jäätmekood 170203
Lisainformatsioon	Kõige värskemad dokumendid, brošüürid, paigaldusjuhised jne, on saadaval internetis aadressil www.bauder.eu