

# Tooteleht

## Bauder K5K

Grafiitmust kiltkivi  
Katuse pealiskiht



<b>Toote kirjaldus</b>	Põletiga keevitatav SBS elastomeerbituumeniga tugev membraan, millel on standardist kõrgemad näitajad.		
<b>Kasutusala</b>	Kvaliteetne pealiskiht mitmekihilises lamekatusesüsteemis.		
<b>Pinnakate</b>	Peal:	Grafiitmust kiltkivi (charcoal grey slate)	
	All:	Termosulav polüetüleen	
<b>Armeeringu tüüp ja kaal</b>	Polüesterfliis 250 g/m <sup>2</sup>		
<b>Artikli number</b>	1718 3000		

Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Pikkus	EN 1848-1	m	5
Laius	EN 1848-1	m	1
Paksus	EN 1848-1	mm	5,2
Kaal pinnaühiku kohta	-	kg/m <sup>2</sup>	6,5
Paindlikkus madalal temperatuuril, peal	EN 1109	°C	≤-36
Paindlikkus madalal temperatuuril, all	EN 1109	°C	≤-36
Kuumuskindlus, peal	EN 1110	°C	≥120
Kuumuskindlus, all	EN 1110	°C	≥120
Maksimaalne tõmbejõud, piki	EN 12311-1	N/50mm	1000(±10%)
Maksimaalne tõmbejõud, risti	EN 12311-1	N/50mm	1000(±10%)
Pikenemine max. Tõmbejõul, piki	EN 12311-1	%	45(±5)
Pikenemine max. Tõmbejõul, risti	EN 12311-1	%	45(±5)
Sirgus	EN 1848-1	mm/10m	<20
Veekindlus, meetod B	EN 1928	-	läbitud
Tuletundlikkus	EN 13501-1	Klass	E
Väline tuletundlikkus <sup>a)</sup>	CEN/TS 1187	-	B <sub>ROOF</sub> (t1), B <sub>ROOF</sub> (t4)



Teavitatud asutus: GPB, 1724  
EN 13707, EN 13969

# Tooteleht

## Bauder K5K

Grafiitmust kiltkivi  
Katuse pealiskiht



Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Nähtavad defektid	EN 1850-1	-	puuduvad
Koorumiskindlus	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Nihketugevus	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Torketugevus	EN 12691	mm	NPD
Vastupidavus staatilisele koormusele	EN 12730	kg	NPD
Möötmete täpsus	EN 1107-1	%	NPD

<sup>a)</sup> testitud süsteemides

<b>Märkus</b>	See toode on valmistatud looduslikest kivimitest (kiltkivi, basalt, liiv jne). Looduslike materjalide puhul on võimalikud värvitoonide ja -nüansside erinevused, mille eest tootja vastutust ei võta. See kehtib eriti ilmastiku- ja keskkonnamõjudest tingitud värvierinevuste ning erinevate tootmispartiide vaheliste värvierinevuste kohta.
<b>Ladustamine</b>	Bituumenrulle tuleb ladustada ja transportida püstasendis ning kaitsta UV-kiirguse, niiskuse ja kuumuse eest. Temperatuurivahemik ladustamisel +5°C kuni +30°C
<b>Kaubaaluse suurus</b>	Alusel 24 rulli / 120m <sup>2</sup>
<b>Utiliseerimine</b>	Bituumenjäätmel on ehitusjääde. Euroopa Jäätmekataloogi jäätmekood 17 03 02 "Tõrvavaba bituumen"
<b>Lisainformatsioon</b>	Kõige värskemad dokumendid, brošüürid, paigaldusjuhised jne, on saadaval internetis aadressil <a href="http://www.bauder.eu">www.bauder.eu</a>



Teavitatud asutus: GPB, 1724  
EN 13707, EN 13969