

Tooteleht

BauderFLEX K5E

Hall kiltkivi

Katuse pealiskiht



Toote kirjaldus	Põletiga keevitatav SBS elastomeerbituumeniga tugev membraan, millel on standardist kõrgemad näitajad.		
Kasutusala	Kvaliteetne pealiskiht mitmekihilises lamekatusesüsteemis.		
Pinnakate	Peal:	Hall kiltkivi (grey slate)	
	All:	Termosulav polüetüleen	
Armeeringu tüüp ja kaal	Polüesterfliis 250 g/m ²		
Artikli number	1772 4000		

Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Pikkus	EN 1848-1	m	5
Laius	EN 1848-1	m	1
Paksus	EN 1848-1	mm	5,2
Kaal pinnaühiku kohta	-	kg/m ²	
Paindlikkus madalal temperatuuril, peal	EN 1109	°C	≤-30
Paindlikkus madalal temperatuuril, all	EN 1109	°C	≤-30
Kuumuskindlus, peal	EN 1110	°C	≥110
Kuumuskindlus, all	EN 1110	°C	≥110
Maksimaalne tõmbejõud, piki	EN 12311-1	N/50mm	800(±10%)
Maksimaalne tõmbejõud, risti	EN 12311-1	N/50mm	800(±10%)
Pikenemine max. tõmbejõul, piki	EN 12311-1	%	≥40
Pikenemine max. tõmbejõul, risti	EN 12311-1	%	≥40
Sirgus	EN 1848-1	mm/10m	<20
Veekindlus, meetod B	EN 1928	-	läbitud
Tuletundlikkus	EN 13501-1	Klass	E
Väline tuletundlikkus ^{a)}	CEN/TS 1187	-	Toote tuletundlikkust on katsetatud süsteemi osana ja teave asub süsteemi tulekatsearuandes



Teavitatud asutus: GPB, 1724
EN 13707, EN 13969

Tooteleht

BauderFLEX K5E

Hall kiltkivi

Katuse pealiskiht



Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Nähtavad defektid	EN 1850-1	-	puuduvad
Koorumiskindlus	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Nihketugevus	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Torketugevus	EN 12691	mm	NPD
Vastupidavus staatilisele koormusele	EN 12730	kg	NPD
Möötmete täpsus	EN 1107-1	%	≤0,6

^{a)} testitud süsteemides

Märkus

See toode on valmistatud looduslikest kivimitest (kiltkivi, basalt, liiv jne). Looduslike materjalide puhul on võimalikud värvitoonide ja -nüansside erinevused, mille eest tootja vastutust ei võta. See kehtib eriti ilmastiku- ja keskkonnamõjudest tingitud värvierinevuste ning erinevate tootmispartiide vaheliste värvierinevuste kohta.

Ladustamine

Bituumenrulle tuleb ladustada ja transportida püstasendis ning kaitsta UV-kiirguse, niiskuse ja kuumuse eest. Temperatuurivahemik ladustamisel +5°C kuni +30°C

Kaubaaluse suurus

Alusel 24 rulli / 120m²

Utiliseerimine

Bituumenjäätmel on ehitusjääde. Euroopa Jäätmekataloogi jäätmekood 17 03 02 "Tõrvavaba bituumen"

Lisainformatsioon

Kõige värskemad dokumendid, brošüürid, paigaldusjuhised jne, on saadaval internetis aadressil www.bauder.eu



Teavitatud asutus: GPB, 1724
EN 13707, EN 13969