

Tooteleht

Bauder EP 4 WF AF

Naturaalne kiltkivi

Katuse pealiskiht / juuretõke



Toote kirjaldus	Juurekindel elastomeeriga modifitseeritud bituumenrullmaterjal. Gaasipõletiga paigaldatav.	
Kasutusala	Pealiskiht / juuretõke mitmekihilises lamekatusesüsteemis.	
Pinnakate	Peal: Naturaalne kiltkivi (natural slate)	
	All: Termosulav polüetüleen	
Armeeringu tüüp ja kaal	Polüesterfliis 160 g/m ²	
Artikli number	1935 0000	

Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Pikkus	EN 1848-1	m	8
Laius	EN 1848-1	m	1
Paksus	EN 1848-1	mm	4
Paindlikkus madalal temperatuuril, peal	EN 1109	°C	≤-20
Paindlikkus madalal temperatuuril, all	EN 1109	°C	≤-20
Kuumuskindlus, peal	EN 1110	°C	≥100
Kuumuskindlus, all	EN 1110	°C	≥100
Maksimaalne tõmbe jõud, piki	EN 12311-1	N/50mm	≥500
Maksimaalne tõmbe jõud, risti	EN 12311-1	N/50mm	≥500
Pikenemine max. Tõmbe jõul, piki	EN 12311-1	%	≥25
Pikenemine max. Tõmbe jõul, risti	EN 12311-1	%	≥25
Sirgus	EN 1848-1	mm/10m	<20
Veekindlus	EN 1928	-	läbitud
Tuletundlikkus	EN 13501-1	Klass	E
Väline tuletundlikkus ^{a)}	CEN/TS 1187	-	NPD
Koorumiskindlus	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Nihketugevus	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Torketugevus	EN 12691	mm	≥600
Vastupidavus staatilisele koormusele	EN 12730	kg	NPD
Juurekindlus	FLL	-	läbitud
Mõõtmete täpsus	EN 1107-1	%	≥0,4
Vastupidavuse omadused	EN 1109	°C	NPD

^{a)} testitud süsteemides

NPD = toimivust pole deklareeritud – status quo: 1222



Teavitatud asutus: GPB, 1724
EN 13707, EN 13969

Tooteleht

Bauder EP 4 WF AF

Naturaalne kiltkivi
Katuse pealiskiht / juuretõke



Märkus	See toode on valmistatud looduslikest kivimitest (kiltkivi, basalt, liiv jne). Looduslike materjalide puhul on võimalikud värvitoonide ja -nüansside erinevused, mille eest tootja vastutust ei võta. See kehtib eriti ilmastiku- ja keskkonnamõjudest tingitud värvierinevuste ning erinevate tootmispartiide vaheliste värvierinevuste kohta.
Ladustamine	Bituumenrulle tuleb ladustada ja transportida püstasendis ning kaitsta UV-kiirguse, niiskuse ja kuumuse eest. Temperatuurivahemik ladustamisel +5°C kuni +30°C
Kaubaaluse suurus	Alusel 20 rulli / 160m ²
Utiliseerimine	Bituumenjäätmel on ehitusjääde. Euroopa Jäätmekataloogi jäätmekood 17 03 02 "Tõrvavaba bituumen"
Lisainformatsioon	Kõige värskemad dokumendid, brošüürid, paigaldusjuhised jne, on saadaval internetis aadressil www.bauder.eu



Teavitatud asutus: GPB, 1724
EN 13707, EN 13969