



Tooteleht

Bauder PYE PV 200 S 5 EN

Naturaalne kiltkivi
Katuse pealiskiit



Toote kirjaldus	Elastomeeriga modifitseeritud bituumenrullmaterjal. Gaasipõletiga paigaldatav.	 
Kasutusala	Pealiskiit mitmekihilises lamekatusesüsteemis.	
Pinnakate	Peal: Naturaalne kiltkivi (natural slate)	
	All: Termosulav polüetüleen	
Armeeringu tüüp ja kaal	Polüesterfiliis 250 g/m ²	
Artikli number	1773 2000	

Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Pikkus	EN 1848-1	m	5
Laius	EN 1848-1	m	1
Paksus	EN 1848-1	mm	5.2
Paindlikkus madalal temperatuuril, peal	EN 1109	°C	≤-25
Paindlikkus madalal temperatuuril, all	EN 1109	°C	≤-25
Kuumuskindlus, peal	EN 1110	°C	≥100
Kuumuskindlus, all	EN 1110	°C	≥100
Maksimaalne tõmbe jõud, piki	EN 12311-1	N/50mm	≥800
Maksimaalne tõmbe jõud, risti	EN 12311-1	N/50mm	≥800
Pikenemine max. Tõmbe jõul, piki	EN 12311-1	%	≥35
Pikenemine max. Tõmbe jõul, risti	EN 12311-1	%	≥35
Sirgus	EN 1848-1	mm/10m	<20
Veekindlus	EN 1928	-	läbitud
Tuletundlikkus	EN 13501-1	Klass	E
Väline tuletundlikkus ^{a)}	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1)
Koorumiskindlus	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Nihketugevus	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Torketugevus	EN 12691	mm	NPD
Vastupidavus staatilisele koormusele	EN 12730	kg	NPD
Mõõtmete täpsus	EN 1107-1	%	NPD
Vastupidavuse omadused	EN 1109	°C	NPD

^{a)} testitud süsteemides

NPD = toimivust pole deklareeritud – status quo: 1222



Teavitatud asutus: GPB, 1724
EN 13707, EN 13969

Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300
www.bauder.de

Bauder jätab endale õiguse neid andmeid eelneva teavitamata uuendada. Printimisel või salvestamisel ei ole see dokument kontrollitud. Toote kasutamiseks kontrollige alati uusimate versioonide olemasolu Bauderi veebilehelt: www.bauder.eu
Toote sobivuse ja vastavuse tagamiseks kehivatele juhenditele, eeskirjadele, seadustele, projektinõuetele, spetsifikatsioonidele ja paigaldustehnikatele tuleb selle toote ettenähtud kasutamist Bauderiga konsulteerida.

Tooteleht

Bauder PYE PV 200 S 5 EN

Naturaalne kiltkivi
Katuse pealiskiht



Märkus	See toode on valmistatud looduslikest kivimitest (kiltkivi, basalt, liiv jne). Looduslike materjalide puhul on võimalikud värvitoonide ja -nüansside erinevused, mille eest tootja vastutust ei võta. See kehtib eriti ilmastiku- ja keskkonnamõjudest tingitud värvierinevuste ning erinevate tootmispartiide vaheliste värvierinevuste kohta.
Ladustamine	Bituumenrulle tuleb ladustada ja transportida püstasendis ning kaitsta UV-kiirguse, niiskuse ja kuumuse eest. Temperatuurivahemik ladustamisel +5°C kuni +30°C
Kaubaaluse suurus	Alusel 24 rulli / 120m ²
Utiliseerimine	Bituumenjäätmel on ehitusjääde. Euroopa Jäätmekataloogi jäätmekood 17 03 02 "Tõrvavaba bituumen"
Lisainformatsioon	Kõige värskemad dokumendid, brošüürid, paigaldusjuhised jne, on saadaval internetis aadressil www.bauder.eu



Teavitatud asutus: GPB, 1724
EN 13707, EN 13969