

Krunt

# Triflex Than Primer 533

## Toote informatsioon

### Kasutuskoht

Triflex Than Primer 533 kasutatakse Triflex SmartTec hüdroisolatsiooni PVC aluspinnal krundina

### Omadused

Ühekomponentne ja lahustit sisaldav krunt, mis baseerub polüüretaan vaigul. Triflex Than Primer 533'el on järgmised omadused:

- Kiiresti kuivav
- Kiire ülekatmisaeg
- Madala viskoossusega

### Pakend

Metallpurk  
0.40 l

### Toonid

Pruunikas

### Ladustamine

Säilivusaeg avamata anumas umbes 12 kuud. Hoida kuivas ja jahedas ruumis temperatuuril üle 0°C. Kaitse ladustamisel ja ehitusplatsil otsese päikese eest.

### Kasutustingimused

Triflex Than Primer 533 saab kasutada olukorras, kus aluspinna- ja õhutemperatuur on vahemikus +10°C kuni +35°C.

### Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema stabiilne, jäävaba ja kuiv ning sellel ei tohi olla lahtisi osakesi, rasvu ega õli. Nakkumist aluspinnaga tuleb igal üksikjuhul eraldi kontrollida.



### Materjali kulu

Ligikaudu 100 ml/m² siledal ja tasasel pinnal

### Kuivamisaeg

Ülekaetav peale: ligikaudu 20 minutit +20°C juures  
Ülekaetav enne: ligikaudu 12 tundi +20°C juures

### Märkused eriohtude kohta

Vaata Ohutuskaarti, jagu 2

### Ohutuse näpunäited

Vaata Ohutuskaarti, jagu 7 ja 8

### Meetmed tulekahju ja õnnetuste korral

Vaata Ohutuskaarti, jagu 4, 5 ja 6

### Üldised märkused

Me garanteerime oma toodetele järjepideva kõrge kvaliteedi. Mitte-Triflex tooteid ei tohi kasutada Triflex süsteemides.

Nõuanded, mis me anname seoses meie toodete paigaldusega põhinevad ulatuslikul arendustööl ja pikajalisel kogemusel ja on meie teadmistekohaselt õiged. Tulenevalt objektile esinevatest pajudest nõuetest ja erinevatest tingimustest, peab paigaldaja testima materjali sobivust vastavalt eesmärgile. Tehniline teave võib muutuda ilma etteteatamiseta, et tagada toodete tehniline arendamine või täiustamine.