

Krunt

# Triflex Metal Primer

## Toote informatsioon

### Kasutuskoh

Triflex Metal Primer'it kasutatakse krundina erinevatel metallidel ja roostes aluspindadel.

### Omadused

Ühekomponentne ja kiiresti ülekaetav metallikrunt, mis baseerub kõrge kvaliteedilisel alküüdvaigul.

Triflex Metal Primer'il on järgmised omadused:

- Kiiresti kuivav
- Roostet pärssiv
- Madala viskoossusega
- Plii- ja kromaadivaba

### Pakend

Aerosool purk

0.5 l Triflex Metal Primer

Tünn

2.50 l Triflex Metal Primer

### Toonid

Helehall

### Ladustamine

Säilivusaeg avamata anumas umbes 24 kuud. Hoida kuivas ja jahedas ruumis temperatuuril üle 0°C. Kaitse ladustamisel ja ehitusplatsil otsese päikese eest.

### Kasutustingimused

Triflex Metal Primer'it saab kasutada olukorras, kus aluspinna- ja õhutemperatuur on vahemikus +5°C kuni +35°C. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 85%



### Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv ja sellel ei tohi olla lahtisi osakesi, rasvu ega õli. Parima nakkumistulemuse saamiseks eemaldage rooste, rooste koorik, metalli lihvimise põletusjäljed ja vanad ebastabiilsed katted. Kui pritsiga puhastamine on ebapraktiline, tuleks lahtine rooste, lahtised rooste tükid ja vanad lahtised värvikihid eemaldada kaabitsa või traatharjaga. Vanad stabiilsed katted tuleks parema nakte saamiseks karestada. Vanade katetega nakkumist tuleb igal üksikjuhul eraldi kontrollida.

Paigalduse ajal peab aluspinna temperatuur olema vähemalt 3°C üle kastepunkti. Alla selle võib vesi kondenseeruda aluspinna ja rikkuda nakke.

### Kasutamishend

Enne toote pealekandmist segage või loksutage pakendi sisu, kuni see on ühtlane. Kandke rulli / pintsliga või piserdage aluspinna õhuke kiht Triflex Metal Primer'it. Veenduge, et pealekantav kiht ei oleks liiga paks.

Pihusta krunti umbes 20 cm kauguselt. Liiga kaugelt pihustamine võib põhjustada ümbruskonna saastumist. Kui olete pihusti kasutamise lõpetanud, pöörake purk tagurpidi ja piserdage korra, et vältida düüsi ummistumist.

Kui Triflex Metal Primer on täielikult kõvenenud, saab seda edasi töödelda

#### Oluline märkus:

- Triflex Metal Primer saavutab oma täieliku nakketugevuse u. 3 päevaga.
- Nakkekatset ei tohi varem teha.

Krunt

# Triflex Metal Primer



## Toote informatsioon

### Segu vahekord

1-komponentne

### Materjali kulu

Ligikaudu 0.08 kuni 0.10 l/m<sup>2</sup>

### Kuivamisaeg

Ülekaetav peale: ligikaudu 30 minutit +20°C juures. Pihustades  
Ülekaetav peale: ligikaudu 60 minutit +20°C juures. Rulli / pintsliga  
Lõplik kivilinemine peale: ligikaudu 3 päeva +20°C juures

### Märkused eriohtude kohta

Vaata Ohutuskaarti, jagu 2

### Ohutuse näpunäited

Vaata Ohutuskaarti, jagu 7 ja 8

### Meetmed tulekahju ja õnnetuste korral

Vaata Ohutuskaarti, jagu 4, 5 ja 6

### Üldised märkused

Me garanteerime oma toodetele järjepideva kõrge kvaliteedi. Mitte-Triflex tooteid ei tohi kasutada Triflex süsteemides.

Nõuanded, mis me anname seoses meie toodete paigaldusega põhinevad ulatuslikul arendustööl ja pikajalisel kogemusel ja on meie teadmiskohaselt õiged. Tulenevalt objektil esinevatest pajudest nõuetest ja erinevatest tingimustest, peab paigaldaja testima materjali sobivust vastavalt eesmärgile. Tehniline teave võib muutuda ilma etteteatamiseta, et tagada toodete tehniline arendamine või täiustamine.