

Toote informatsioon

Kasutuskoht

Triflex ProTect'i kasutatakse Triflex ProTect süsteemis. Toode on kvaliteetne ja vastupidav hüdroisolatsioon lame- ja kaldkatustele. Sobib uusehitistele ja renoveerimistöödeks. Triflex ProTect'i kasutatakse ka Triflex ProJoint ja Triflex JWS süsteemides.

Omadused

Triflex ProTect on 2-komponentne pigmenteeritud hüdroisolatsioon, mis baseerub polümetüülmetakrülaat (PMMA) vaigul ja paigaldatakse koos Triflex Special Fleece kangaga.

Kombinatsioonil on järgmised omadused:

- Liideteta
- Paindlik madalatel temperatuuridel
- Kiirkivinev
- Lahustivaba
- Väga hea ilmastikukindlus (UV, IR, jne.)
- Väga head nakkeomadused paljude erinevate aluspindadega
- Elastne ja pragusid sildav
- Mehaaniliselt tugev ja kulumiskindel
- Juurekindel vastavalt FLL testmeetodile (EN 13948)
- Vastupidav tavalisele õhusaastele
- Hüdrolüüsi- ja leeliskindel
- Vastab Euroopa tuleohutusnõuetele välise põlengu suhtes DIN EN 13501-5: BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3), BROOF (t4)
- Tuletundlikkus vastavalt normile DIN EN 13501-1: Klass E
- Euroopa Tehniline Tunnustus ETAG 005, CE märk
- Tugev katusekattematerjal vastavalt Saksamaa riiklikule ehitusregulatsioonile

Pakend

Tünn

Suvi	Talv	
20.00 kg	20.00 kg	Triflex ProTect vaik *
<u>0.40 kg</u>	<u>0.80 kg</u>	Triflex Catalyst (4x / 8 x 0,10 kg)
20.40 kg	20.80 kg	

Konteiner

Suvi	Talv	
990.00 kg	990.00 kg	Triflex ProTect vaik *
<u>20.00 kg</u>	<u>40.00 kg</u>	Triflex Catalyst (2x / 4 x 10.00 kg)
1010.00 kg	1030.00 kg	

* Triflex ProTect vaik segatakse kokku katalüsaatoriga. Segu vahekord vastavalt aastajale ja temperatuurile suve või talve koostisega. Vaata tootesilti.



Toonid

- 7031 Sinakashall
- 7032 Klibuhall
- 7035 Helehall

Ladustamine

Säilivusaeg avamata anum as ja kokkusegamata umbes 6 kuud. Hoida kuivas ja jahedas ruumis temperatuuril üle 0°C. Kaitse ladustamisel ja ehitusplatsil otsese päikese eest.

Kasutustingimused

Triflex ProTect'i saab kasutada olukorras, kus aluspinna- ja õhutemperatuur on vahemikus 0°C kuni +35°C.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema terve, kuiv ja ei tohi olla lahtiseid ja muid naket halvendavaid osi ja aineid. Veendu, et niiskus ei saaks tungida hüdroisolatsioonini altpoolt. Nakkumist aluspinnaga tuleb igal üksikjuhul eraldi kontrollida. Vaata aluspinna ettevalmistamis ja kruntimistabelit.

Paigalduse ajal peab aluspinna temperatuur olema vähemalt 3°C üle kastepunkti. Alla selle võib vesi kondenseeruda aluspinnale ja rikkuda nakke.

Valmistamine

Peale vaigu korralikku läbisegamist, lisatakse õige kogus katalüsaatorit ja segatakse madalatel pööretel uuesti läbi, kuni saadakse ühtlane ja tükkideta mass. Segamisaeg vähemalt 2 minutit.

Segu vahekord

Temperatuurivahemik:

0°C to +5°C	20.00 kg vaiku + 0.80 kg katalüsaatorit
+5°C to +15°C	20.00 kg vaiku + 0.80 kg katalüsaatorit
+15°C to +35°C	20.00 kg vaiku + 0.40 kg katalüsaatorit



Toote informatsioon

Paigaldusmeetod

Saab paigaldada käsitsi rulliga või mehaaniliselt Triflex pihustusmasinaga

Materjali kulu

Miimum 3.00 kg/m² siledal ja tasasel aluspinnal

Paigaldusaeg

Ligikaudu 15 min. +20°C juures

Kuivamisaeg

Vihmakindel peale: ligikaudu 30 minutit +20°C juures
Kõndimiskuiiv / ülekaetav peale: ligikaudu 45 minutit +20°C juures
Lõplik kivistamine peale: ligikaudu 2 tundi +20°C juures

Vastupidavus kemikaalidele

Äädikhappe 10 % lahus	++	Vedel ammoniaak	++
Ammoniaagi 10 % lahus	++	Määrdeaine	±
Ammooniumkloriid	++	Mineraaalõli	++
Ammooniumsulfaat	++	Lämmastikhappe 10% lahus	++
Loomsed rasvad	++	Oliiviõli	++
Õunamahl	++	Apelsinimahl	++
Kaltsiumkloriid	++	Oksaalhappe	++
Kastoorõli	++	Parafiinõli	++
Kaaliumhüdroksiidi 50% lahus	++	Nafta	++
Tselluloosilahusti	++	Fosforhappe 30% lahus	++
Kaltsiumhüpoklorit	++	Kaaliumkloriid	++
Sidrunhappe 30 % lahus	++	Bensiin	±
Toornafta	++	Merevesi	++
Puhastusvahendid	++	Naatriumkarbonaat	++
Dettol 5 % lahus	±	Naatriumkloriid	++
Diisliõli	++	Naatriumhüdroksiidi 50% lahus	++
Sipelghappe 10 % lahus	++	Naatriumsulfaat	++
Hüdraulikaõlid	++	Väävelhappe 30% lahus	++
Soolhappe 30 % lahus	++	Tärpentini asendaja	±
Vesinikperoksiidi 10 % lahus	++	Taimsed rasvad	++
Petrool	±	Köögiviljamahl	++
Piimhappe 30 % lahus	++	Pesuvedelik	++
Sidrunimahl	++	Vein	±
Linaseemneõli	++		

++ = vastupidav
± = lühiajaliselt vastupidav (ligikaudu 1–2 tundi)

Märkused eriohtude kohta

Vaata Ohutuskaarti, jagu 2

Ohutuse näpunäited

Vaata Ohutuskaarti, jagu 7 ja 8

Meetmed tulekahju ja õnnetuste korral

Vaata Ohutuskaarti, jagu 4, 5 ja 6

Üldised märkused

Me garanteerime oma toodetele järjepideva kõrge kvaliteedi. Mitte-Triflex tooteid ei tohi kasutada Triflex süsteemides.

Nõuanded, mis me anname seoses meie toodete paigaldusega põhinevad ulatuslikul arendustööl ja pikajalisel kogemusel ja on meie teadmistekohaselt õiged. Tulenevalt objektile esinevatest pajudest nõuetest ja erinevatest tingimustest, peab paigaldaja testima materjali sobivust vastavalt eesmärgile. Tehniline teave võib muutuda ilma etteatamiseta, et tagada toodete tehniline arendamine või täiustamine.